

FLOOR

URETAN – ALKIDINIAI DAŽAI GRINDIMS



Panaudojimo sritis	Dažai medinėms ir betoninėms grindims dažyti. Tinka gyvenamųjų patalpų, prekybos įmonių, sandėlių, vonių, rūšių ir balkonų grindims dažyti. Galima dažyti ir lauke tik dengtų patalpų grindis.
Savybės	Blizgantys uretan – alkidiniai dažai sudaro nedylantį paviršių, kuris atsparus vandeniui ir buitinei chemijai.
Blizgumas	Blizgus
Paviršiaus paruošimas	Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas (sutvirtinus naujus betoninius paviršius dažyti ne anksčiau nei po 1 mėn.).
Dažymas	Prieš naudojimą atidžiai išmaišyti. Dengti ant paviršiaus teptuku, voleliu arba purkštuvu, 1 – 2 sluoksniais. Atspalvis bus tolygus, jei dažus ir į juos dedamą pigmentą išmaišyte viename inde. Pirmąjį sluoksnį galima atskiesti WHITE SPIRIT skiedikliu iki 20% dažų tūrio. Paskutinio dažų sluoksnio neskiesti.
Darbo įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvus. Po darbo įrankius plauti WHITE SPIRIT.
Darbo temperatūra	Aukštesnė nei +5°C
Rišamosios medžiagos tipas	Modifikuota uretano alkidinė derva.
Skiediklis	WHITE SPIRIT
Išėiga (1 sluoksniui)	6 - 12 m ² /l
Džiūvimo laikas	Esant +20°C oro temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei, nuo dulkių - 2 valandos, visiškai dangos išdžiūvimas - 24 valandos. Paviršius tampa atsparus trinčiam po savaitės.
Tankis	Apie 1,1 kg/l
Sausų dalelių kiekis	Apie 60%
Saugojimo sąlygos	3 metus sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje, vėsioje vietoje.
Tonavimas	ESKAROCOLOR sistema
Atsargumo priemonės	Sudėtyje yra pramoninio benzino, kobalto karboksilato ir metiletiketoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją. Degus. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos sausumą ar skilninėjimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti medžiagos garų įkvėpimo. Vengti patekimo ant odos. Gaisro atveju naudoti putas, miltelius arba angliavandenio dioksidą. Vandens nenaudoti! Nurijus chemikalo nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje. Nepilti į kanalizaciją. Vengti patekimo į dirvožemį, vandens telkinius.
Lakiųjų dalelių kiekis	Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis 9/i): 500 g/l (2010). Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <470 g/l



Beržų g.8, Panevėžys
Tel./faks.: 8-45-596931
prejole@gmail.com

